

## crocodile Fassade D

### Aufbausystem FFT Funktionsflächentextil crocodile

Stand 15.07.2025

#### FFT primer

Vorbereiteten und trockenen Untergrund vollflächig mit FFT primer 1:1 mit Wasser verdünnt vorzugsweise im Streichverfahren mittels Lammfellrolle 2 x im Abstand von mindestens 2 Stunden Trocknungszeit gleichmäßig grundieren. Auch im Sprühverfahren verarbeitbar. Glanzstellen vermeiden. In jedem Fall sollte die Trocknungszeit nicht länger als 24 Stunden betragen.

**Produkt:** FFT primer

**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup>

#### FFT Funktionsflächentextil crocodile mit FFT waterglue verkleben

FFT Funktionsflächentextil crocodile direkt auf die saubere und staubfreie Oberfläche mit Q3, besser Q4 Beschaffenheit mit dem FFT waterglue verkleben. Vor Verarbeitung den FFT waterglue nicht mit Wasser verdünnen aber gut aufrühren. Den FFT waterglue vorzugsweise im Streichverfahren mit einer Lammfellrolle gleichmäßig auftragen und Kleberanhäufungen vermeiden, da diese zu Störungen im Oberflächenbild führen. Das FFT Funktionsflächentextil crocodile in den nassen FFT waterglue blasenfrei einlegen und nur mit der Tapezierrakel von Funktionsflächentextil andrücken. Anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

**Produkt:** FFT waterglue

**Verbrauch:** ca. 180 g/m<sup>2</sup>

**Produkt:** FFT Funktionsflächentextil crocodile  
Breite: XX + 5 cm Links XX + 5 cm Rechts = XX cm  
Höhe: XX + 5 cm Oben XX + 5 cm Unten = XX cm

Gewünschte Grafik:

|                |                                                                                                     |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bilddatenbank: | <a href="https://www.ffttextil.de/category/grafiken">https://www.ffttextil.de/category/grafiken</a> | Nr. FFTXXXX  |
| Bilddatenbank: | <a href="https://stock.adobe.com/de/">https://stock.adobe.com/de/</a>                               | Nr. XXXXXXXX |
| Bilddatenbank: | <a href="https://www.shutterstock.com/de/">https://www.shutterstock.com/de/</a>                     | Nr. XXXXXXXX |
| Bilddatenbank: | <a href="https://www.istockphoto.com/de">https://www.istockphoto.com/de</a>                         | Nr. XXXXXXXX |
| Bilddatenbank: | _____                                                                                               | Nr. XXXXXXXX |
| Eigenes Foto:  | _____                                                                                               |              |

## crocodile Fassade D

### Aufbausystem FFT Funktionsflächentextil crocodile

Stand 15.07.2025

#### FFT Funktionsflächentextil crocodile mit FFT seal+hardener versiegeln

FFT Funktionsflächentextil crocodile mit einer 2-komponentigen, wasserbasierten, UV-beständigen, extrem widerstandsfähigen PU-Versiegelung mittels Mikrofaser-Walze 2 x im Abstand von mindestens 4 Stunden Trocknungszeit gleichmäßig im Kreuzgang lackieren. Anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

**Produkt:** FFT seal+hardener (Versiegelung) Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglanz

**Verbrauch:** ca. 90 ml/m<sup>2</sup>

#### Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit fungizid eingestelltem, acetatvernetzendem, 1-komponentigem Silikondichtstoff, elastisch schließen, einschließlich aller Nebenarbeiten.

**Produkt:** MAPEI Mapesil AC

**Verbrauch:** ca. 300 ml pro 3 m

**Farbton:** XXX

**Menge:** XXX

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_