

snake Decke D

Aufbausystem FFT Funktionsflächentextil snake

Stand 15.07.2025

FFT primer

Vorbereiteten und trockenen Untergrund vollflächig mit FFT primer 1:1 mit Wasser verdünnt vorzugsweise im Streichverfahren mittels Lammfellrolle 2 x im Abstand von mindestens 2 Stunden Trocknungszeit gleichmäßig grundieren. Auch im Sprühverfahren verarbeitbar. Glanzstellen vermeiden. In jedem Fall sollte die Trocknungszeit nicht länger als 24 Stunden betragen.

Produkt: FFT primer

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

FFT Funktionsflächentextil snake mit FFT packaged glue verkleben

FFT Funktionsflächentextil snake direkt auf die saubere und staubfreie Oberfläche mit Q3, besser Q4 Beschaffenheit mit dem FFT packaged glue verkleben. Den FFT packaged glue vorzugsweise im Streichverfahren mit einer Lammfellrolle gleichmäßig auftragen und Kleberanhäufungen vermeiden, da diese zu Störungen im Oberflächenbild führen. Das FFT Funktionsflächentextil snake in den nassen FFT packaged glue blasenfrei einlegen und nur mit der Tapezierrakel von Funktionsflächentextil andrücken. Anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Produkt: FFT packaged glue

Verbrauch: ca. 10 g/m²

Produkt: FFT Funktionsflächentextil snake

Breite: XX + 5 cm Links XX + 5 cm Rechts = XX cm

Höhe: XX + 5 cm Oben XX + 5 cm Unten = XX cm

Gewünschte Grafik:

Bilddatenbank:	https://www.fftextil.de/category/grafiken	Nr. FFTXXXX
Bilddatenbank:	https://stock.adobe.com/de/	Nr. XXXXXXXX
Bilddatenbank:	https://www.shutterstock.com/de/	Nr. XXXXXXXX
Bilddatenbank:	https://www.istockphoto.com/de	Nr. XXXXXXXX
Bilddatenbank:	_____	Nr. XXXXXXXX
Eigenes Foto:	_____	

Menge: XXX

EP: _____ GP: _____